

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Германия

Факс: +49-(0)228-95 352 46

Тел: +49-(0)228-95 352 36

info@dr-schutz.com

www.dr-schutz.com

Информация о продукте

Защита швов ламината и паркета

1. Описание продукта

Специальное водоотталкивающее средство для защиты швов ламината и паркета, защищает как проклеенные так и не проклеенные панели ламината и паркета от попадания влаги и таким образом препятствует их разбуханию. Рекомендуется для готового фабричного паркета, ламината, а также для лакированных пробковых полов. Пропитывает и защищает стыки от попадания влаги и препятствует разбуханию. Это защитное средство достаточно использовать всего один раз на более чем 10 лет!

2. Сферы применения

Ламинированные полы, а также фабрично готовый паркет, паркетная доска, шпонированные деревом полы и лакированные пробковые полы.

3. Способ применения

После укладки напольного покрытия первым делом необходимо удалить пятна, а также остатки клея, с помощью специального «Пятновыводителя для паркета» фирмы Доктор Шутц.

Перед употреблением «Защитной пропитки» её нужно хорошо взболтать и при помощи шпателя (лучше всего пластикового) нанести *очень* тонким слоем. Затем с целью удаления остатков защитной пропитки тщательно отполировать поверхность вручную с помощью хорошо впитывающей тряпки, монодисковой полировальной машины (150-180 об.м.) или швабры (например: падмастер фирмы Доктор Шутц).

Важно следить за тем, чтобы «Защитное средство» при конечном результате осталось только между панелями (во швах) и в трещинах, а не на самой поверхности. С целью избегания высыхания пропитки на поверхности лучше обрабатывать не весь пол сразу, а отдельные небольшие участки (максимум 10 кв.м.).

По окончании работы оставить пол высыхать на 3-4 часа или до следующего утра. Затем прополировать его повторно, чтобы дополнительно удалить последние излишки пропитки, которые остались на поверхности.

Первые 12 часов после обработки рекомендуется не ходить по полу.

Расход: 1 литр на 160 кв.м. (250 мл покрывает 40 кв.м).

Внимание! В процессе высыхания средство взаимодействует с кислородом и может произвести самовозгорание. Поэтому использованные впитывающие тряпки или пады храните в воде, в закрытой ёмкости или в разложенном виде на улице. Не забывайте проветривать помещение во время работы. Не вдыхать пары средства. Если это случилось срочно обратитесь к врачу и дайте ему ознакомиться с составом пропитки.



4. Технические характеристики

Состав: воск, растительные жиры, алифатические углеводороды, растворители.
Хранить в сухом прохладном месте с плотно закрытой крышкой, в недоступном для детей месте.
Срок годности 2 года от даты, указанной на упаковке.

5. Гарантия качества

IFR – Институт исследований Кёльн.

6. Фасовка

250 мл металлическая банка (арт. № 2260025006)
Набор в немецкой упаковке «Защита швов ламината» состоит из: 250 мл средства, полирующей тряпки и шпателя (арт. № 2260725006).