Echo Click

Superguard® | Scuff & stain resistant | Suitable for bathrooms

PRODUCT INFORMATION | INFORMATIONS PRODUITS | PRODUKTDATEN | PRODUCTINFORMATIE		
Level of use | Classe d'usage | Einstufung | Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 - 31
Total thickness | Epaisseur totale | Gesamtstärke | Totale dikte	EN ISO 24346	3,6 mm (145 mils)
Wear layer | Couche d'usure | Nutzschicht | Slijtlaag	EN ISO 24340	0,3 mm (12 mils)
Wear layer PUR treatment | Traitement polyurethane | Oberflächenvergütung | PUR slijtlaag behandeling		Superguard®
Total weight g/m² | Poids total g/m² | Flächengewicht g/m² | Totaal gewicht g/m²	EN ISO 23997	6530

SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING		
Planks A | Lames A | Dielen A | Planken A	EN ISO 24342	19 x 131,4 cm (7,48" x 51,73")
Box planks A | Boîte de lames A | Ein Karton Dielen A | Doos planken A	9 pcs/box	2,25 m²/box (24,32 ft²/box)

TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN		
Inflammability | Classement feu | Brandverhalten | Brandklasse	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance | Résistance aux rayures | Verschleißverhalten | Krasvastheid	EN ISO 660-2	Class T
Squareness & straightness | Rectitude des arrêtes et de l'équerrage | Maßstabilität | Rechtheid & rechthoekigheid	EN ISO 24342b	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm | > 400 mm: ≤ 0,35 mm
Slip resistance | Glissance | Rutschhemmung | Antislip	EN 13893	DS
Slip restraint | Résistance au glissement | Rutschsicherheit | Slipweerstand	DIN 51130	R10
Residual indentation | Poinçonnement rémanent | Resteindruckverhalten | Restindruk	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Furniture leg resistance | Résistance au pied de meuble | Möbelschubtest | Meubelpoottest	EN ISO 16581	No cracks, no damage
Curling | Incurvation | Schüsselung | Krulling	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Electrical resistance | Résistance électrique | Elektrischer Leitwiderstand | Electrische weerstand	EN 1081	≤ 10^9 Ohm
Dimensional stability | Stabilité dimensionnelle | Dimensionsstabilität | Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25 % Average result measured: ≤ 0,05 %
Heat insulation | Isolation thermique | Wärmeleitfähigkeit | Thermische isolatie	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R | Résistance thermique R | Wärmedurchlasswiderstand R | Warmtedoorlaatweerstand R	EN 12664	0,0154m².K/W
Electrostatic performance | Accumulation de charges électrostatiques | Antistatik | Electrostatische propensiteit	EN 1815	< 2 kV
Formaldehyde group | Classe formaldehyde | Formaldehyd Klassifizierung | Formaldehydeklasse	EN 717-1	E1
Acoustic insulation | Efficacité acoustique | Trittschallverbesserungsmaß | Kontaktgeluidisolatie	EN ISO 717-2	4 dB
Castor chair resistance | Résistance aux chaises à roulettes | Stuhlrollenbeanspruchung | Bestand tegen stoelwielen	EN ISO 4918	No damage to wearlayer, no delamination
Stain resistance | Résistance aux taches | Fleckenbeständigkeit | Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	Very good | Très bon Sehr gut | Zeer goed
Light fastness | Résistance à la lumière | Lichtechtheit | Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	≥6
Underfloor heating | Chauffage par le sol | Fußbodenheizung | Vloerverwarming	EN 12524	Suitable, max 27°C | Adapté, max 27°C Geeignet, max 27°C | Geschikt, max 27°C
Warranty (year) | Garantie (ans) | Garantie (Jahre) | Garantie (jaar)		12 Residential | 5 Commercial

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal. | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigem Verschleiß bei normaler Nutzung. | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik.

DESIGN|FLOORS